

# HIFLOOR 970 PRIMER

**HIFLOOR 970 PRIMER** base on epoxy resin special powder and polyamide curing agent, It has excellent adhesion, toughness, impact and abrasion resistance.

It is suitable for concrete sealer .

## TECHNICAL DATA

Type	Epoxy / Polyamide sealer coat				
Recommended Use	Sealer coat for concrete				
Mixing Ratio	Base : Hardener : Special Powder = 8 : 4 : 6 (by weight)				
Colour	Grey				
Flash Point	Base = 23.5°C	Hardener = 27°C			
VOC	498 [g/litre]	EPA Method-24			
Solid by Volume	40.0 ± 2%				
Coverage (Theoretical)	0.10 - 0.13 l/m <sup>2</sup>		; 10.0 - 8.00 m <sup>2</sup> /l		
Wet Film Thickness	4.00 - 5.00 mils		; 100 - 125 microns		
Dry Film Thickness	1.60 - 2.00 mils		; 40 - 50 microns		
Drying Time	Temperature	10°C	20°C	30°C	40°C
(at D.F.T. 50 microns)	Surface Dry	2 hrs.	1 hr.	30 mins.	20 mins.
	Hard Dry	12 hrs	10 hrs.	8 hrs.	6 hrs.
Painting Interval	Minimum	8 hrs.	6 hrs.	5 hrs.	4 hrs.
(at D.F.T. 50 microns)	Maximum	2 days.	2 days.	1 days.	1 days.
Pot Life		14 hrs.	10 hrs.	6 hrs.	4 hrs.
Thinner	CMP-31				
Method of Application	Pouring then applying by roller , Brush				
Conditions of Application	Temperature	Minimum 10°C			
	Humidity	Maximum 85% RH			
	Thinning	0 - 15 % by volume			
Surface preparation	Surface to be painted must be clean and free from oil, grease, etc. Moisture content in concrete substrate should be less than 10%.				
Preceding coats	-				
Subsequent coats	Hifloor 100H / 830 / 900 / 900 Gloss , Epoxy / Polyurethane , etc.				
Packaging	Two pack product per set ; 3.785 Litres / Gallon , 15.14 Litres / Drum				
Shelf life at 25°C*	Base 24 months , Hardener 24 months , Special Powder 12 months				

**Note :** The coverage may vary dependent on the condition on concrete.  
As nature of epoxy coatings can not avoid chalking yellowing and fading on sunlight exposure  
\* In unopened container.

## ไฮฟลอร์ 970 ไพรเมอร์

ไฮฟลอร์ 970 ไพรเมอร์ เป็นสีอีพอกซี โพลีเอไมด์ สำหรับรองพื้นคอนกรีตโดยเฉพาะมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้  
มีคุณสมบัติที่ดีเลิศในด้านการยึดเกาะกับพื้นผิวคอนกรีต แข็งเหนียว ทนต่อการกระแทกและขูดขีดได้ดี

### ข้อมูลทางเทคนิค

ชนิด :	อีพอกซี โพลีเอไมด์ และ ผงซีเมนต์				
การใช้งาน :	เป็นสีรองพื้นสำหรับพื้นคอนกรีตและพื้นปูนทุกชนิด				
อัตราส่วนผสม :	เนื้อสี : น้ำยา : พาวเดอร์ชนิดพิเศษ = 8 : 4 : 6 (โดยน้ำหนัก)				
สี :	เทา				
จุดวาบไฟ :	เนื้อสี 23.5 องศาเซลเซียส	น้ำยา 27 องศาเซลเซียส			
ปริมาณสารอินทรีย์ระเหย :	498 [กรัม/ลิตร]				
เนื้อสีโดยปริมาตร :	40.0 ± 2%				
การปกคลุมพื้นผิวโดยทฤษฎี :	0.10 - 0.13 ลิตร / ตร.ม.	10.0 - 8.00 ตร.ม. / ลิตร			
ความหนาฟิล์มเมื่อเปียก :	4.00 - 5.00 มิล	100 - 125 ไมครอน			
ความหนาฟิล์มเมื่อแห้ง :	1.60 - 2.00 มิล	40 - 50 ไมครอน			
ระยะเวลาแห้ง :	อุณหภูมิ	10°C	20°C	30°C	40°C
ที่ความหนา 50 ไมครอน :	แห้งผิว	2 ชั่วโมง	1 ชั่วโมง	30 นาที	20 นาที
	แห้งแข็ง	12 ชั่วโมง	10 ชั่วโมง	8 ชั่วโมง	6 ชั่วโมง
ระยะเวลาแห้งก่อนทาสีทับ :	อย่างน้อย	8 ชั่วโมง	6 ชั่วโมง	5 ชั่วโมง	4 ชั่วโมง
ที่ความหนา 50 ไมครอน :	อย่างมาก	2 วัน	2 วัน	1 วัน	1 วัน
อายุการใช้งานหลังผสม :		14 ชั่วโมง	10 ชั่วโมง	6 ชั่วโมง	4 ชั่วโมง
ทินเนอร์ :	CMP-31				
วิธีใช้งาน :	ลูกกลิ้ง, แปรง, เทราดโดยใช้ลูกกลิ้ง				
ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงาน :	อุณหภูมิ	อย่างน้อย 10 องศาเซลเซียส			
	ความชื้นสัมพัทธ์	อย่างมาก 85%			
	การเจือจาง	0 - 15 % โดยปริมาตร			
แนะนำการเตรียมพื้นผิว :	พื้นผิวก่อนทำสีต้อง สะอาด แห้ง ไม่มีคราบเกลือ ฟูนผง น้ำมัน บนพื้นผิว				
	ความชื้นของผิวคอนกรีตก่อนทำสีควรน้อยกว่า 10%				
สีชั้นก่อนทาสีนี้ :	-				
ทาทับด้วยสี :	ไฮฟลอร์ 100 เอช , 830 , 900 และ 900 กลอส , สีอีพอกซี และสีโพลียูรีเทนต่างๆ				
ประเภทการบรรจุ :	2 ส่วนผสม ที่ขนาดบรรจุ 3.785 ลิตร/ชุดแกลลอน , 15.14 ลิตร/ชุดถัง				
อายุการเก็บที่ 25°C :	เนื้อสี 24 เดือน, น้ำยา 24 เดือน, ผงซีเมนต์พิเศษ 12 เดือน, ภายในภาชนะที่ไม่ถูกเปิด				

ปริมาณการใช้งานสีตามที่ระบุ อาจต้องขึ้นอยู่กับสภาพของคอนกรีตด้วย

ตามธรรมชาติฟิล์มของสีอีพอกซี จะไม่สามารถเลี้ยงสภาพการเกิดฟูน ขึ้นเหลือง และซีดจางลง เมื่ออยู่ในสภาพตากแดดนานๆ